

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 689

1 lapas (Viso 2 lapai)

2011 m. balandžio mėn. 27 d.

Užsakovas UAB „Impeka“, Gamyklos g. 34, Mažeikiai
(pavadinimas ir adresas)

Gamintojas _____
(jei nesutampa su užsakovu, pavadinimas ir adresas)

Bandomasis objektas PVC grindjuostės Maxi
(objekto pavadinimas, ND žymuo arba aprašymas, arba atpažinimo būdas)

Bandomojo objekto pristatymo data 2011-04-14

Bandymų data 2011-04-18

Bandymų vieta _____
(jei bandymas atliktas ne laboratorijos patalpose)

Bandiniai atrinkti pagal pristatyti užsakovo (partija nenurodyta)
(dokumento numeris, data)

Bandymai atlikti pagal LST EN 13245-1:2004 5.3; 5.4 p.; LST EN 479:2002
(ND žymuo arba metodo aprašymas)

Nuokrypiai nuo bandymų metodų _____
(jei tokie buvo)

BANDYMŲ REZULTATAI pateikti bandymų protokolo 2 lape.

Bandymų rezultatai galioja tik pateiktam bandomajam objektui. Protokolą galima dauginti tik visą. Protokolo dalį galima dauginti ir platinti tik gavus raštišką laboratorijos leidimą.

Kita informacija: nėra

Priedai: nėra

A.V.

PVC GRINDJUOSTĖS MAXI

Tiesinio metro masė (LST EN 13245-1:2004 5.3 p.)

Bandinio Nr.	Tiesinio metro masė, g	Vidutinė reikšmė, g
1	204,7	205
2	205,7	
3	205,6	
4	205,1	

Atsparumas karščiui (LST EN 13245-1:2004 5.4 p.; LST EN 479:2002)
(Bandymo temperatūra 100 °C, bandinių išlaikymo trukmė 1 h; L₀ 200,00 mm)

Bandinio Nr.	Matmenų pokytis (ΔL), mm	Matmenų pokytis, %	Vidutinė reikšmė, %	Kodas
1	-4,82	-2,41	-2,28	3
2	-5,04	-2,52		
3	-3,83	-1,92		

Bandymus atliko laborantas Algimantas Mickėnas

Bandymų protokolą paruošė statybinių bandymų vadybininkė Natalija Rumianceva

Direktorius
Aloyzas Sadauskas



Technikos vadovė
Liudmila Daukšienė

