

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 994

2002 m. rugpiūčio mėn. 23 d.

Užsakovas UAB "Impeka", Gamyklos g.40, Mažeikiai
(pavadinimas ir adresas)

Gamintojas "Fritz Egger", Gesellschaft m.b.H.&Co, Spanplattenwerk, Vokietija
(jei nesutampa su užsakovu, pavadinimas ir adresas)

Bandomojo objekto pavadinimas palangių impregnuota medžio drožlių plokštė
(ND žymuo)

Bandomojo objekto pristatymo data 2002 09 09

Bandymų data 2002 09 10-13

Bandymų vieta _____
(jei bandymas ne laboratorijos patalpose)

Bandiniai atrinkti pagal pristatyta užsakovo
(akto numeris, data)

Bandymai atlikti pagal LST EN 322:1999
(metodikų ND arba metodikos aprašymas, bandymo paklaida)

BANDYMŲ REZULTATAI pateikti 1,2 priede (lapų 2)


Bandymų rezultatai galioja tik pateiktam bandomajam objektui. Protokolą galima dauginti ar perspausdinti tik pilnai. Protokolo dalį galima dauginti ir platinti tik gavus laboratorijos leidimą.

Kita informacija: nėra

Informacinis priedas: nėra

Direktorius

Aloyzas Sačauskas
Vardas, pavardė, parašas



Technikos vadovas

Liudmila Daukšienė
Vardas, pavardė, parašas

Protokolą paruošė
inžinierė Irina Kondrašina

PALANGIŲ MEDŽIO DROŽLIŲ PLOKŠTĖ RAUDONAI IMPREGNUOTA

Drėgnis


Bandinio Nr.	Drėgnis, %	Vidutinis drėgnis, %
1	7,53	7,77
2	8,14	
3	7,92	
4	8,15	
5	7,67	
6	7,66	
7	7,34	
8	7,72	

PALANGIŲ MEDŽIO DROŽLIŲ PLOKŠTĖ ŽALIAI IMPREGNUOTA

Drėgnis

Bandinio Nr.	Drėgnis, %	Vidutinis drėgnis, %
1	6,44	6,38
2	6,44	
3	6,43	
4	6,22	
5	6,46	
6	6,34	
7	6,37	
8	6,32	

Bandymus atliko



Inžinierius
Zenonas Rekeš