



## MAXI PVC VIDINĖS PALANGĖS

Tiesinio metro masė (LST EN 13245-1:2004 5.3 p.)

Bandinio Nr.	Tiesinio metro masė, g	Vidutinė reikšmė, g
1	1305,9	1305
2	1305,9	
3	1304,8	
4	1302,5	

Atsparumas karščiui (LST EN 13245-1:2004 5.4 p.; LST EN 479:2002)  
(Bandymo temperatūra 100 °C, bandinių išlaikymo trukmė 1 h; L<sub>0</sub> 200,00 mm)

Bandinio Nr.	Matmenų pokytis ( $\Delta L$ ), mm	Matmenų pokytis, %	Vidutinė reikšmė, %
1	-1,35	-0,68	-0,62
2	-1,16	-0,58	
3	-1,20	-0,60	

Bandymus atliko laborantas Algimantas Mickėnas

Bandymų protokolą paruošė statybinių bandymų vadybininkė Natalija Rumianceva

Direktorius  
Aloyzas Sadauskas



Technikos vadovė  
Liudmila Dauksienė

  
  
